

RESINE EPOXYDE EC SOL RP

peinture pour les sols d'ateliers, lofts et tout type d'habitation

PROPRIÉTÉS

Peinture sol à base de résine époxy sans solvant, applicable au rouleau ou à la raclette en une seule couche assurant un "feuil" épais de 350 microns minimum.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Forte résistance à l'abrasion
- Sols antipoussières
- Résistance aux huiles, détergents
- Bonne résistance chimique
- Sans odeur à l'application
- Cout d'entretien des locaux réduit

La résine EC Sol RP s'applique à rouleau ou à la raclette sans personnel spécialisé sur tous supports propre et secs : béton, bois, carrelage, métal (dans ces deux derniers cas nous prévenir).

PRÉPARATION DES SURFACES

Le nettoyage des surfaces est d'une importance primordiale

- 1• Dégraisser énergiquement avec un détergent. Ne pas utiliser de solvant qui laisse toujours une pellicule grasse.
- 2• Rincer abondamment à l'eau.
- 3• Sécher de façon parfaite.
- 4• Poncer légèrement les surfaces très lisses (carrelage).

Si un doute subsiste sur la propreté des surfaces recommencer plusieurs fois si nécessaire les opérations 1 et 2.

PRÉPARATION DU EC SOL RP

Au moment de l'emploi, verser le durcisseur (petit boîtage, étiquette rouge) dans la peinture (grand boîtage, étiquette bleue), et mélanger énergiquement. Attention, si le mélange n'est pas **parfaitement** homogène la peinture ne durcira pas par endroit.

DURÉE D'UTILISATION DU MÉLANGE (EC SOL RP + DURCISSEUR)

15 minutes à 20°C.

Attention : La réaction est rapide. Ne pas laisser la peinture dans son pot mais la transvaser dans un récipient de plus grande surface (qui permettra par ailleurs de tremper le rouleau). Si l'on est retardé dans la pose de la peinture, la vider sur le sol et l'étaler.

APPLICATION (À PLUS DE 10°C)

Le EC Sol RP s'applique à la brosse, au rouleau ou à la raclette.

Si le support est très poreux, il y a avantage à appliquer une première couche de EC Sol Solvanté Incolore qui sera complètement absorbée par le béton ou le bois.

Laisser sécher 5 à 6 heures.

TEINTES

EC Sol RP : Incolore

COLORANT

Colorant transparent et colorant opaque époxy

QUANTITÉ À UTILISER

EC Sol RP : 350g/m²

PRESCRIPTION D'HYGIÈNE - MESURE DE SÉCURITÉ

Le port des gants et des lunettes est conseillé.

CONDITIONNEMENT

EC Sol RP : En kits de 5kg comprenant les doses de peinture et de durcisseur en boîtages

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits.

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la Législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires.