



FICHE TECHNIQUE RTV 70

Le silicone ASSYST 70 est un élastomère de silicone qui durcit après l'ajout d'un durcisseur pour silicone ASSYST 70 à température ambiante par réaction de polycondensation, ce qui donne un matériau souple et élastique. **Ce silicone est utilisé pour les moules dans lesquels des matériaux de réplcation sont coulés (comme la cire, le plâtre, les résines synthétiques, ...).**

Les avantages

- Facile à traiter grâce au bon comportement d'écoulement.
- Haute résistance mécanique.
- Excellente reproduction de chaque détail. Données techniques:
- Aspect: liquide
- Couleur: blanc
- Viscosité: 35 000 mPa
- Densité: 1,25
- Temps de travail: 150 min
- Durcis après: 24 h
- Dureté Shore A: 30
- Résistance à la traction: 3,0
- Allongement à la rupture: 350%
- Résistance à la déchirure: 15

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits.

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la Législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires.